

再生アスファルト・再生加熱アスファルト合材試験状況

令和7年10月末現在 現在

地域振興局	プラント名		所在地	受付番号	受付日	針入度 (1/10mm)	軟化点 (℃)	伸 度 (cm)	目標 針入度
						再生合材（設計針入度の70%以上）			
						再生As			
県央	1	大林道路(株)	熊本市東区 中江町1-26	3741	2025/9/16	40	—	—	50
		熊本アスファルト合材所				56	48.0	100+	
	2	(株)ガイアート・昭和瀝青工業(株)	熊本市北区 植木町岩野1405	1193	2025/5/23	44	—	—	50
		協同企業体 植木アスコン				48	48.5	100+	
	3	熊本城北共同プラント	熊本市北区 植木町岩野3669	1526	2025/6/10	57	—	—	70
		熊本舗材(株)・花昭建設(株)共同企業体				68	46.5	57	
	4	前田道路(株)	熊本市東区 御領6-6-35	889	2025/5/9	33	—	—	50
		熊本合材工場				37	56.0	10	
宇城	5	宇城舗装(株)・熊本舗材(株)共同企業体	宇城市松橋町 曲野787	1914	2025/6/26	50	—	—	70
		宇城共同アスコン				71	46.5	100+	
	6	三井住建道路(株)	宇城市松橋町 曲野1315-1	1296	2025/5/28	51	—	—	70
		松橋合材工場				64	47.0	100+	
上益城	7	鹿島道路(株)	上益城郡嘉島町 上島2966	2454	2025/7/17	37	—	—	70
		熊本合材製造所				63	47.5	100+	
菊池	8	東亜道路工業(株)	菊池郡菊陽町 辛川598	4560	2025/10/20	51	—	—	50
		中央アスコン				51	49.5	100+	
	9	日本道路(株)・世紀東急工業(株)	菊池郡大津町 上尾迫1077	4518	2025/10/17	52	—	—	70
		火の国アスコン共同企業体				67	46.5	100+	
玉名	10	有明アスコン(株)	玉名市岱明町 西照寺893	4647	2025/10/23	63	—	—	50
						67	47.5	100+	
八代	11	(株)FKGコーポレーション	八代市千丁町 古閑出262	2270	2025/7/10	34	—	—	50
				2514	2025/7/22	63	48.0	100+	
芦北	12	(株)水俣アスコン	水俣市浜松町 5-60	2308	2025/7/14	68	—	—	70
						68	47.0	100+	
球磨	13	(株)人吉ロード	人吉市下漆田町 狸俣1635-6	1422	2025/6/6	52	—	—	70
		人吉・球磨共同企業体プラント				62	47.5	100+	
天草	14	(株)アセフト	天草市栢宇土町 973-3	1252	2025/5/27	50	—	—	50
						49	49.0	100+	
	15	天草アスファルト合材販売(株)	天草市志柿町 7013-9	1686	2025/6/18	36	—	—	50
						44	49.5	100+	